




<b>Pieza de Arcilla Cocida HD para fábrica de albañilería, Categoría II.</b>		<b>Fabricante:</b>	
<b>Documento de Declaración de Prestaciones Nº: GA/FB23616851/F/MO/DP</b>		GRES ACUEDUCTO S.A.	
<b>Nº Ficha Técnica: GA/FB23616851/F/MO</b>		Ctra. Vegas de Matute s/n	
<b>EN 771-1:2.011</b>		40422 Otero de Herreros	
<b>Levante, Escorial, Otero, Ronda, Arrecife y Lanzarote.</b>		Segovia	
<b>Configuración</b>			
<b>Dimensiones</b> (Largo x Ancho x Alto)		236x168x50 mm	
		236x168x60 mm	
		236x168x100 mm	
		236x168x150 mm	
<b>Tolerancias Dimensionales</b>	<b>Valor Medio</b>	T2	
	<b>Recorrido</b>	R2	
<b>Espesor de Paredes</b>	<b>Pared Exterior Vista</b>	≥ 15,0 mm	
	<b>Pared Exterior No Vista</b>	≥ 10,0 mm	
	<b>Pared Interior</b>	≥ 5,0 mm	
<b>Paralelismo de las caras de apoyo</b>		≤ 2,0 mm	
<b>Planeidad de las caras</b>	<b>l ≥ 300mm</b>	N/A	
	<b>300 ≥ l ≥ 250mm</b>	≤ 3,0 mm	
	<b>l ≤ 250mm</b>	≤ 2,0 mm	
<b>Porcentaje de Huecos</b>		≤ 45%	
<b>Volumen del Mayor Hueco</b>		≤ 12,5 %	
<b>Espesor combinado de tabiquillos</b>		≥ 20%	
<b>Densidad / Tolerancia</b>	<b>Aparente</b>	1.200 Kg/m <sup>3</sup>	D1
	<b>Absoluta</b>	2.150 Kg/m <sup>3</sup>	
<b>Resistencia a Compresión / Categoría</b>		20 N/mm <sup>2</sup>	II
<b>Absorción de Agua</b>		≤ 6%	
<b>Succión</b>		≤ 0,8 Kg/(m <sup>2</sup> ·min)	
<b>Durabilidad</b>		F2 (Cámara con Ventilación Forzada)	
<b>Expansión por Humedad</b>		≤ 0,30 mm/m	
<b>Contenido en Sales Solubles</b>		S2	
<b>Eflorescencias</b>		No Eflorescido	
<b>Reacción al Fuego</b>		A1	
<b>Propiedades Térmicas Conductividad λ</b> (Pieza/Muro) (W/mK)	50	0,35	0,21
	60		0,21
	100		0,21
	150		0,21
<b>Permeabilidad al Vapor de Agua</b>		50/100	
<b>Adherencia</b>		≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>	